



SIA „MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU
PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS INSTITŪTS”

Reg. Nr. LV 43603022749

Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001

Tālr. 63010605 * Fakss 63010609 * E-pasts meka@e-koks.lv * Internets www.e-koks.lv

Lapa (Page) I no 2



TESTĒŠANAS PĀRSKATS

TEST REPORT

Nr.1619-2/2015

**Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts
Testēšanas laboratorija**

**Forest and Wood Products Research and Development Institute
Testing Laboratory**

Pasūtītājs: Customer:	Z/S „Lūsēni”, reg. (VAT) Nr. LV 56801005341
Pasūtītāja adrese: Customer address:	c. Jaunivanova, Mežvidu pag., Kārsavas novads
Pasūtījuma datums: Date of order:	26/10/2015
Parauga piegādes datums: Testing objects delivered:	26/10/2015
Testēšanas uzsākšanas datums: Testing started:	26/10/2015
Testēšanas pabeigšanas datums: Testing completed:	04/11/2015
Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: Report prepared on:	09/11/2015
Līguma / Rēķina Nr.: Contract / Invoice No.:	F 768

Laboratorijas testēšanas objekts (Laboratory description of the testing object):

Paraugu skaits: Number of samples:	1 gab. iepakotas polielīņa maisos 1 pc. packed in polythene bags	
Parauga masa: Sample mass:	27.61 kg	
Paraugu nēmšana: Sampling carried out:	veicis pasūtītājs by customer	
Parauga markējums: Sample labeling:	Sortiments: Assortment:	Zāgskaidas Sawdust
	Parauga nosaukums : Sample title :	Zāgskaidas
	Vieta: Place:	Sobuļeva, Mežvidu pag., Kārsavas novads
	Mērišanas metode: Measurement method:	-
	Parauga nēmējs: Sampler:	Lauris Lubka
	Datums, laiks: Date, Time :	23/10/2015

Paraugu sagatavošana (Sample preparation):

Piegādātā parauga sadalīšana testējamos paraugos izpildīta atbilstoši LVS EN 14780:2011 standarta metodikai.

Delivered sample divided into laboratory testing samples according to the method of the standard LVS EN 14780:2011.

Testēšanas rezultāti (Test results):

1.tabula / Table 1

LVS EN 15149-1:2010 Daliju izmēru sadalījums paraugā

Markējums (Labeling)	Sietu caurumu diametri (Sieve mesh), mm	Frakcijas (Fraction), mm	Frakcijas masa 1. paraugam (Mass of fraction in sub-sample 1), g	Frakcijas masa 2. paraugam (Mass of fraction in sub-sample 2), g	Kopējā frakcijas masa 1. un 2. paraugiem (Total mass of fractions in columns 1, 2), g	Procentuālais sadalījums pa frakcijām (Percentage of fraction (by mass)), %		
Zāgskaidas	3.15	Virs (above) 3.15	0.32	0.56	0.88	0,6		
	2.8	2.8 - 3.15	0.22	0.30	0.52	0,4		
	2.0	2.0 - 2.8	1.49	1.71	3.20	2,2		
	1.4	1.4 - 2.0	3.70	3.93	7.63	5,4		
	1.0	1.0 - 1.4	6.93	6.84	13.77	9,7		
	0.5	0.5 - 1.0	26.35	24.36	50.71	35,6		
	0.25	0.25 - 0.5	20.31	20.6	40.91	28,7		
	Smalkumi (Fines)	Zem (below) 0.2	11.57	13.27	24.84	17,4		
	Kopā (Total):		70.89	71.57	142.46	100,0		
Kopējā testēšanas porcijas masa, g:						142.53		
Masas atšķirība starp sākotnējo paraugu un visām frakcijām kopā, %:						0,05		
Mitruma satus paraugam, %:						4,3		

2.tabula / Table 2

Standarts (Standard)	Parametrs (Parameter)	Mērvienība (Unit)	Markējums (Labeling)	Rezultāts (Result)
LVS EN 15103:2010*	Tilpumblīvums pie sākotnējā mitruma (Bulk density as received). BD _{ar, 501}	kg/m ³	Zāgskaidas	220
LVS EN 14774-2:2010	Mitruma satus (Moisture content) M _{ar}	%	Zāgskaidas	41,0
LVS EN 14775:2010	Pelnu satus sausnei (Ash content dry basis). A _d	%	Zāgskaidas	0,3
Aprēķiniem lietotās vērtības no standarta LVS EN 14918:2010 (pielik. H) Values used in the calculations from the standard LVS EN 14918:2010 (annex H)	Ūdeņradis (Hydrogen). H	% (daf)	Zāgskaidas	6,2
	Skābeklis (Oxygen). O	% (daf)		43
	Slāpeklis (Nitrogen). N	% (daf)		0,1

* Testēšanas metode nav ietverta testēšanas laboratorijas akreditācijas sferā.

* Test method is not included in the scope of accreditation of testing laboratory.

3.tabula / Table 3

Markējums (Labeling)	LVS EN 14918:2010	Parametrs (Parameter)	J/g	MJ/kg	MWh/t
Zāgskaidas	Augstākā siltumspēja (Gross calorific value)	q _{v,gr,d} , V=const (pie sausās bāzes) (dry basis)	20767	20,767	5,769
		q _{v,gr,dof} , V=const (pie sausās, bez pelniem bāzes)(dry, ash free basis)	20830	20,830	5,786
	Zemākā siltumspēja (Net calorific value)	q _{v,net,d} , V=const (pie sausās bāzes)(dry basis)	19494	19,494	5,415
		q _{v,net,daf} , V=const (pie sausās, bez pelniem bāzes)(dry, ash free basis)	19552	19,552	5,431
		q _{v,net,m} , V=const (pie sākotnējā mitruma)(as received)	10558	10,558	2,933
		q _{p,net,d} , P=const (pie sausās bāzes) (dry basis)	19421	19,421	5,395
		q _{p,net,daf} , P=const (pie sausās, bez pelniem bāzes)(dry, ash free basis)	19480	19,480	5,411
		q _{p,net,m} , P=const (pie sākotnējā mitruma)(as received)	10457	10,457	2,905



Laboratorijas vadītājs
Head of the Laboratory

z.v.

K. Būmanis

(paraksts)
(signature)

Izpildītājs
Prepared by

A. Deksnis
(paraksts)
(signature)

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz testēšanas objektu. Testēšanas pārskatu reproducēšana nepilnā apjomā, kā arī pārskata vai tā daļu izmantošana reklāmas nolūkos nepieciešama Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Testēšanas laboratorijas rakstiska atļauja.
The results refers only to these test objects. This test report may not be reproduced other than in full, excepted with the prior written approval of Testing laboratory of the Forest and Wood Products Research and Development Institute.